Rockfon

DATABLAD

Rockfon Sonar® dB 43

Sounds Beautiful

Rockfon Sonar® dB 43

- Kombinerar mycket bra ljudisolering "rum till rum" med bra ljudabsorption (klass A) för flexibla kontor med krav på konfidentialitet
- Tillverkas av en 40 mm stenullskiva med högpresterande membran på baksidan som reducerar ljudtransmissioner från "rum till rum"
- Brett urval av modulstorlekarn för dolt, delvis dolt och synligt bärverk
- Ljudisolerande undertaksskiva med låg vikt som är enkel att montera och tillpassa. Kan dammsugas eller torkas med fuktig trasa

Produktbeskrivning

- Stenullsskiva
- Ytskikt: Vitmålad fleece med lätt strukturerad yta, behandlad för ökad hållbarhet
- Baksida: Baksidesfleece
- Målade kanter

Användningsområden

- Kontor
- Hälsovård
- Utbildning

Kant	Modulstorlek (mm)	Vikt (Kg/m²)	D / D för enkelt demontage (mm)	Rekommenderat montagesystem	Återvunnet innehåll	CERTIFIED cradle to cradle PRODUCTS PROGRAM Full Scope - V 4.0	A1-A3 Produktions-(stadie) påverkan (kg CO_2 eq/ m²)*	A1-C4 Full livscykelspåverkan (kg CO_2 eq/m²)*
A24	600 x 600 x 40	7,0	50 / 200	Rockfon® System dB T24 A, E	39%	Silver	6.78	8.87
	1200 x 600 x 40		50 / 200	Rockfon® System dB T24 A, E				
D 	600 x 600 x 40	7,0	90 / 90	Rockfon® System dB	39%	Silver	6.78	8.87
D/AEX 	1800 x 600 x 40	7,0	150 / 150	Rockfon® System dB	39%	Silver	6.78	8.87
E15	600 x 600 x 40	7,0	60 / 200	Rockfon® System dB	39%	Silver	6.78	8.87
	1200 x 600 x 40		60 / 200	Rockfon® System dB				
E24	600 x 600 x 40	7,0	60 / 200	Rockfon® System dB T24 A, E	39%	Silver	6.78	8.87
	1200 x 600 x 40		60 / 200	Rockfon® System dB T24 A, E				

D = Minsta montagehöjd

** För fullständig information om miljölivscykeln, se vår produkt EPD tillgänglig på* **rockfon.link/se-epd**. *På grund av skillnader i beräkningsmetoder och scenarioantaganden är miljökonsekvensvärden i allmänhet inte direkt jämförbara mellan tillverkare.*

Egenskaper



Tjocklek (mm) / Montagehöjd (mm)	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	α_w	Absorptionsklass	NRC
40 / 200	0,45	0,65	0,85	1,00	1,00	1,00	0,90	A	0,85

Ljudabsorption
α_w: 0,90 (Klass A)

Direkt ljudisolering
R_w = 22 dB

Ljudisolering rum till rum
$D_{n,f,w}$ = 43 dB

$D_{n,f,w}$ med Rockfon Soundstop 21 dB = 52* dB
$D_{n,f,w}$ med Rockfon Soundstop 30 dB = 56* dB

De ljudisoleringsvärden (R_w, $D_{n,f,w}$) som redovisas i databladet gäller undertaksskivor med A-kant.
**) Värden baserade på teoretiska beräkningar.*

Reaktion vid brandpåverkan
A1

Ljusreflektion och ljusdiffusion
85% ljusreflektion

Fuktmotstånd och formstabilitet
Upp till 100% RF
Ingen synbar nedböjning i hög luftfuktighet
C/0N

Rengöring
- Dammsugning
- Fuktig trasa
- Desinficering:
  Motstår utspädda lösningar av ammoniak, klor och hydrogenperoxid

Hygien
Stenull har inget näringsämne och kan därför inte utgöra grogrund för skadliga mikroorganismer.

Termisk isolering
Värmeledningsförmåga λ_D = 40 mW/mK

Återvinningsbarhet
Helt återvinningsbar stenull

Inomhusmiljö
Rockfons undertaksprodukter är klassificerade i klass E1 i enlighet med EN 13964 (EN 717-1). Rockfon undertaksprodukter har en mycket låg emission av VOC. Ett urval av Rockfons produkter har uppnått följande prestandanivåer och märkningar för emissioner inomhus:

THE INDOOR CLIMATE LABEL

M1 · RTS · EMISSION CLASS FOR BUILDING MATERIAL

Materialhälsa
Alla material som används i Rockfon-produkter granskas löpande mot listan över ämnen som är begränsade enligt REACH eller erkända som Substances of Very High Concern (SVHC). Rockfons stenullsfibrer följer EU:s regler för säkra fibrer och har EUCEB-certifiering.

Rockfon produktionsanläggningar är certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001.

Sounds Beautiful

05.2026 | Alla nämnda färgkoder baseras på NCS – Natural Colour System® egendom och används på licens från NCS Colour AB, Stockholm 2012 eller RAL färgstandard.
Rockfon är ett registrerat varumärke. Vi reserverar oss för tryckfel samt förbehåller oss rätten att vid sortiments och produktionstekniska korrigeringar ändra utan föregående varsel.